

Farbzusatz (*Dodatek do farb*) D 111 FA

Specjalny koncentrat zawierający fungicydy i algicydy jako dodatek do farb fasadowych i tynków na bazie akrylowej i dyspersyjnej do stosowania na zewnątrz



Informacja o produkcie

Zakres zastosowania	düfa Farbzusatz D 111 FA jest specjalnym dodatkiem do wszystkich zewnętrznych farb fasadowych i tynków na bazie silikonu i dyspersji, dla zapobiegania nalotom alg lub pleśni. Stosując ten dodatek osiąga się niezawodne i długotrwałe działanie ochronne przeciwko powstawaniu nalotów alg i pleśni.
Własności	Dodatek do farb o działaniu grzybo- i algobójczym do farb i tynków na bazie dyspersji i żywicy silikonowej.
Zabarwienie	Przezroczysty
Gęstość	Ok. 1,0 g/cm ³
Typ materiału	Mikrobiobójcza kombinacja substancji czynnych *
Składniki	2 g/kg mieszanki 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on i 2-metylo-4-izotiazolin-3-on, 4,5 g/kg 2-N-oktylo-4-izotiazolin-3-on, 15 g/kg chloro-acetamid, 25 g/kg chlorek benzalkoniowy.
Kod produktu	Zmieszany z farbą dyspersyjną M-DF 01F lub M-DF 02F

Prowadzenie prac

Dodawanie	Dodatek do farb düfa Farbzusatz D 111 FA należy przed dodaniem gruntownie wstrząsnąć i dodać w zalecanej dawce (stosunek mieszania) do farby dyspersyjnej lub tynku. Ręcznie mocno wymieszać z materiałem do powlekania powierzchni. Korzystne jest użycie dostępnego w handlu mieszadła.
------------------	--

Stosunek mieszania	W przypadku farb dyspersyjnych i silikonowych (wielkość pojemnika 10l): Przy normalnych wymaganiach 250 ml (jednostka pakunkowa): 10l. W przypadku tynków (wielkość opakowania 25kg) 250 ml (jednostka pakunkowa): 25 kg
Podłoże	Nadają się podłoża nośne, twarde, suche i czyste, które zostały wstępnie fachowo przygotowane. Zalecamy tu przestrzeganie ujednoliconych warunków zlecenia i wykonywania usług budowlanych VOB, DIN 18 363, część C, ust. 3.1.1 do 3.2.1.1. W przypadku podłoży twardych, nośnych, lekko chłonnych gruntowanie nie jest konieczne. Nie nośne warstwy gruntownie usunąć. W przypadku powierzchni z nalotem alg *, pleśni * lub grzybów * nalot ten należy gruntownie usunąć, przemyć i dobrze wysuszyć. Następnie nierozcieńczonym środkiem düfa Sanierlösung FA D 113 i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.
Zużycie	250 ml/10 l w zależności od wymagań 250 ml/25 kg (tynk). Przestrzegać dokładnego dozowania.
Możliwość mieszania	Dodawać tylko w zalecanej dawce. Nie dodawać i nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Czyszczenie narzędzi	Po użyciu natychmiast wymyć wodą, ewent. z dodatkiem środków piorących lub do mycia naczyń.
Temperatura pracy	Nie prowadzić prac w temperaturze poniżej +5°C dla powietrza i obiektu. Nie prowadzić prac w deszczu lub w przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia przymrozków oraz na mocno nagranych powierzchniach.
Wielkości opakowań	250 ml
Składowanie	W miejscu chłodnym, suchym i wolnym od mrozu. Pojemniki otwierane szczelnie zamknąć.

Wskazówki

*	Biocydów używać w sposób bezpieczny. Przed użyciem przeczytać oznaczenie i informację o produkcie.
Nr rej. Federalnego Urzędu Ochrony i Medycyny Pracy	N-22329
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa	Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie wdychać mgły powstającej przy malowaniu natryskiem. Podczas stosowania farby unikać jedzenia, picia i palenia tytoniu. W przypadku kontaktu z oczami i skórą natychmiast gruntownie wypłukać wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/zbiorników wodnych lub do gruntu. Porady dla osób uczulonych na izotiazolin można uzyskać pod nr 0800 63333782. Ewent. oznaczenie wynika z karty charakterystyki.

Karta techniczna



Inne wskazówki	Chodzi tu o produkt, który zawiera specjalne substancje czynne przeciwdziałające tworzeniu się nalotu grzybów i alg na fasadach. Ten skład substancji czynnych zapewnia długotrwałą, czasowo ograniczoną ochronę, której czas działania zależy od warunków obiektu, jak np. siła zaatakowania nalotem i narażenie na wilgoć. Dlatego trwałe zapobieganie porastaniu grzybami i algami nie jest możliwe.
Utylizacja	Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Zastrzeżone resztki materiału mogą być usuwane jako odpady domowe. Pojemniki z resztkami oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Kod odpadów wg rozporządzenia w sprawie składowania odpadów 070699. Zmieszany z farbą dyspersyjną: Kod odpadów wg rozporządzenia w sprawie składowania odpadów 080112.

Niniejsza informacja techniczna została sporządzona na podstawie najnowszego stanu techniki i naszych doświadczeń w zakresie techniki stosowania. Ze względu na różnorodność podłoża i warunków obiektu Kupujący/Użytkownik nie jest jednak zwolniony z obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność w sposób fachowy naszych materiałów pod kątem ich przydatności dla przewidzianego celu zastosowania w danych warunkach obiektu. Z powyższych danych nie można wnioskować zobowiązań prawnych. W przypadku ukazania się nowego wydania niniejszy druk traci ważność.

Dalsze informacje uzyskają Państwo pod numerem 0800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 × 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Informacja techniczna stan na 04/2011