

Unigrund P 825

Uniwersalny grunt wypełniający pod wszystkie rodzaje tynków.

Do wewnątrz i na zewnątrz.

**MIX****LF**
Lösungsmittelfrei

Opis produktu

Zastosowanie

Odpowiednio rozcieńczony stosowany jako powłoka wstępna na podłożach mineralnych w celu uzyskania bardzo przyczepnego i gładkiego podkładu pod wszystkie tynki wierzchnie ProfiTec. Jako warstwa pośrednia bardzo dobrze poprawiająca przyczepność gładkich i piaskujących się podłoży pod kolejne dyspersyjne tynki krzemianowe ProfiTec, a wewnątrz pomieszczeń pod uprzednio obrobione tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe pod kolejne warstwy tynków wewnętrznych o konsystencji pasty z serii ProfiTec. Wskazówka: Barwę **Profi Tec Unigrund P 825** można dopasować do koloru tynku wierzchniego.

Właściwości

Specjalistyczny, biały, matowy grunt z piaskiem kwarcowym. Przyjazny dla środowiska, wodorozcieńczalny, dobrze wypełniający i łatwy w użyciu. Gwarantowana tolerancja ze wszystkimi dyspersjami ProfiTec. Dobrze kryjący, nadzwyczajnie dobrze przyczepny, odporny na uderzenia, wodoodporny według DIN 4108, paroprzepuszczalny, niewrażliwy na wyschnięte na powietrzu tynki, o niskich naprężeniach wewnętrznych, odporny na gazy przemysłowe.

Kolor

Biały

Gęstość

około 1,7 g/cm³

Składniki

kopolimer akrylowy, węglan wapnia, dwutlenek tytanu, krzemiany, piasek kwarcowy, woda, dodatki uszlachetniające, środki konserwujące (metylo-, benzylo- i chloroizotiazolinon)

Kod produktu

M – GP 01

Karta techniczna

Prowadzenie prac

Podłoże	Podłoże musi być nośne, twarde, suche, czyste i przygotowane w specjalistyczny sposób. Zalecane jest stosowanie się do VOB (Znormalizowanych Warunków Zlecenia i Wykonywania Robót Budowlanych), DIN 18 363, część C, ust. 3. W przypadku twardych, nośnych i słabo chłonnych podłoży wewnątrz pomieszczeń niewymagane jest gruntowanie. Warstwy nietrwale związane z podłożem należy całkowicie usunąć.
Wykonanie powłoki/ prowadzenie prac	Malować pędzlem lub wałkiem. Jako podkład niwelujący kontrasty stosować rozcieńczony Unigrund wodą w stosunku 2:1, jako podkład zwiększający przyczepność stosować rozcieńczony wodą do maks. 10%. Minimum +5°C podczas prac.
Zużycie	W zależności od chłonności i struktury podłoża 250-300 g/m ² przy jednej warstwie. W celu dokładnego obliczenia zużycia zaleca się wykonanie malowania próbnego w danym obiekcie.
Tolerancja	Nie mieszać z innymi farbami.
Barwienie	Można barwić w mieszalniku w systemie ColorMix .
Czyszczenie narzędzi	Natychmiast po użyciu umyć wodą.
Czas schnięcia	Przy +20°C i wilgotności względnej 65% farba nadaje się po 12 godzinach do ponownego pomalowania. Przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności zachować dłuższy czas schnięcia.

Wskazówki

Pojemniki	18 kg
Składowanie	W chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem.
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące LZO	Wartość graniczna produktu w UE (kat. A/a): 30g/ (2010). Ten produkt zawiera maks. 30 g/l LZO.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas prowadzenia prac i schnięcia zalecane jest dokładne wietrzenie pomieszczeń. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas prowadzenia prac. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami spłukać natychmiast wodą. Chronić przed przedostaniem się do kanalizacji, wody i wód gruntowych. Konsultacje dla osób uczulonych na Isothiazolinon pod numerem telefonu 0800/ 6333378. Ewentualnie oznakowanie podane jest w karcie charakterystyki.
Utylizacja	Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu. Zasznięte resztki farby można utylizować razem ze śmieciami domowymi. Opakowania z płynnymi resztkami farb oddać do punktu przyjmowania starych farb. Kod odpadów wg rozporządzenia o wykazie odpadów [AVV] nr 080112.

Załącznik

Struktura warstw: Sprawdzenie podłoża patrz VOB 18 363, część C, ust.3

Lp.	Podłoże	Prace wstępne & gruntowanie
1	Nowy tynk z grup zapraw tynkarskich P I c, P II i P III, nowy beton	Po dwóch do trzech tygodniach schnięcia zagruntować (miejsca ponownie tynkowane zaimpregnować), wewnątrz preparatem Profi Tec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 800, na zewnątrz preparatem Profi Tec Tiefgrund TB P 810. Podobnie w przypadku nowego betonu należy zmyć ewentualne pozostałości oleju szalunkowego wraz ze środkiem impregnującym i strumieniem gorącej pary wodnej.
2	Silniej chłonne tynki mineralne, lekko piaskujący się tynk i zwietrzały beton	Zagruntować preparatem Profi Tec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 800 (wewnątrz) lub Profi Tec Tiefgrund TB P 810 (na zewnątrz).
3	Bardzo mocno kredujące stare powłoki malarskie, na zewnątrz	Zagruntować preparatem Profi Tec Tiefgrund TB P 810. Uprzednio dokładnie zmyć.
4	Łuszczące się, nietrwale związane z podłożem stare powłoki malarskie i tynk na bazie żywicy sztucznej	Należy całkowicie usunąć i w zależności od stanu podłoża zagruntować preparatem Profi Tec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 800 (wewnątrz) lub Profi Tec Tiefgrund TB P 810 (na zewnątrz).
5	Powierzchnie zaatakowane przez glony, pleśnie i grzyby	Zagrzybione miejsca dokładnie zeszkrobać i przemyć. Po całkowitym wyschnięciu posmarować preparatem Profi Tec Sanierlösung FA P 870 i pozostawić 24 godziny do wyschnięcia.
6	Wykwity solne	Oczyścić na sucho szczotką i zagruntować preparatem Profi Tec Tiefgrund TB P 810. Nie udziela się gwarancji dla powłok malarskich wykonanych na podłożach zawierający sól.
7	Strona zewnętrzna murów z cegły twardej wypalanej, zwykłej pełnej i wapienno-piaskowej	Musi być zafugowana szczelnie i bez pęknięć. Nadaje się do wykonania powłoki tylko mrozoodpornej bez uwzględnienia wpływu innych czynników zewnętrznych. Wilgotność powłoki musi odpowiadać wilgotności docelowej muru. Powierzchnie zanieczyszczone solami żelaza, nikotyną i sadzą zagruntować preparatem Profi Tec Grundierfarbe P 865, następnie pomalować elewacyjną farbą rozpuszczalnikową.
8	Elastyczne masy fugowe i profile uszczelniające	Nie malować.

Ta informacja powstała na podstawie najnowszych odkryć technicznych i naszych doświadczeń w stosowaniu tego produktu. W związku z różnorodnością podłoży i warunków panujących w budynkach Kupujący/Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności specjalistycznego sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności produktu do użycia w określonych warunkach. W związku z powyższym wyklucza się wszelkie roszczenia prawne. Ta informacja traci swoją ważność z chwilą ukazania się nowego pisma. Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod bezpłatnym numerem telefonu 0800/ 6333378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.profittec.de