



Markierungsfarbe

Farba rozpuszczalnikowa do oznaczania parkingów i obiektów przemysłowych

Półmatowa farba na bazie żywicy akrylowej do znakowania parkingów i obiektów przemysłowych o średnim natężeniu ruchu na betonie, asfalcie, jastrychu i kostce brukowej do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.



OPIS PRODUKTU

Właściwości produktu

- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie
- Bardzo dobre krycie
- szybkoschniący
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Niskie napięcie

Rodzaj środka wiążącego

Żywica akrylowa, Rozcieńczalnik reaktywny

Stopień połysku

półmat

Kolor

Żółty, Biały

Opakowanie

2,5 l

Gęstość

Ok. 1,28 - 1,47 g/cm³, w zależności od koloru

APLIKACJA

Metoda aplikacji

Stosować pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe.

Nakładanie pędzlem:

Środek należy nakładać specjalnymi pędzlami do lakieru z włosiem z tworzywa sztucznego lub z włosiem mieszanym.

Aplikacja wałkiem:

W przypadku aplikacji za pomocą wałka używać wałków piankowych o chropowatej powierzchni. Ewentualnie można użyć wałków o krótkim runie, a na koniec wyrównać powierzchnię przy użyciu wałków piankowych o drobnych porach.

Natrysk bezpowietrzny „Airless”:

Przestrzegać informacji producenta narzędzi.

Struktura powłoki

Przygotować odpowiednio podłoże. Patrz rozdział „Przygotowanie podłoża”.

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura obiektu i otoczenia podczas aplikacji i schnięcia wynosi +10 °C.

Wskazówki dotyczące aplikacji

- Przed użyciem starannie wymieszać.
- Po nałożeniu pierwszej warstwy należy przed nałożeniem kolejnej odczekać do wyschnięcia.
- Nakładanie zbyt grubej warstwy oraz za krótki czas schnięcia pomiędzy poszczególnymi warstwami może skutkować tworzeniem się zmarszczek na podłożu i wydłużeniem czasu potrzebnego do wyschnięcia powłoki.
- Na sąsiadujących powierzchniach stosować tylko materiał z jednej partii produkcyjnej.
- Podczas aplikacji i schnięcia we wnętrzach zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- Wszystkie sąsiadujące elementy budynku i systemu, np. meble, powierzchnie podłogowe, balustrady, drzwi, okna itp. muszą być chronione poprzez staranne zabezpieczenie.

Zużycie

Ok. 150 ml/m² na jedną warstwę. Zużycie zależy od chłonności podłoża i metody aplikacji. Dokładne wartości zużycia należy ustalić na podstawie powłoki testowej.

Rozcieńczanie

Z maks. 10% uniwersalnym rozcieńczalnikiem nitro.

Czas schnięcia

W temp. +20°C oraz przy wilgotności względnej powietrza 65 %:

Suchość powierzchniowa po ok. 30 minutach.

Może być ponownie malowany po ok. 1 godzinie.

Możliwość ładowania po ok. 12 godzinach.

W niższej temperaturze i/lub przy wyższej wilgotności powietrza czas ten jest odpowiednio dłuższy.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy natychmiast po użyciu oczyścić uniwersalnym rozcieńczalnikiem nitro.

Wskazówki ogólne

- Przestrzegać kart technicznych produktów wymienionych w niniejszej karcie technicznej.
- Ze względu na wiele różnych możliwych podłoży oraz inne czynniki w niektórych przypadkach należy przed nałożeniem środka na całej powierzchni wypróbować go w niewidocznym miejscu.
- Brak dziennego światła (brak promieniowania UV), ciepło oraz działanie środków chemicznych, np. par pochodzących ze środków czyszczących, klejów, farb lub uszczelnaczy, może spowodować zażółcenia przezroczystych lub białych albo jasnych odcieni. To zjawisko jest typowe dla lakierów z żywic sztucznych i nie stanowi wady produktu.
- Unikać naprężeń mechanicznych na powierzchniach i rozpylania wody podczas suszenia.

PODŁOŻA I ICH PRZYGOTOWANIE

Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od oleju i smaru, nośne i przyczepne. Usunąć luźne i kruche stare powłoki. Przeprowadzić test przyczepności na nośnych podłożach ze starymi powłokami. Test przyczepności należy również przeprowadzić na nowych sufitach bitumicznych i betonowych.

Wskazówka

Utwórz obszar testowy na asfalcie, aby sprawdzić przyczepność i krwawienie.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Składniki wg VdL

Żywica akrylowa, Rozcieńczalnik reaktywny, pigmenty organiczne, Dwutlenek tytanu, Węglan wapnia, estry, Dodatki

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Oznakowanie wynikające z karty charakterystyki.

GISCODE

BSL50

Wskazówki bezpieczeństwa w zakresie LZO

Wartość graniczna UE obowiązująca dla tego wyrobu (kat. A/i): 500g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera <470 g/l LZO.

Przechowywanie

Zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w suchym chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Utylizacja

Nie wprowadzać do kanalizacji ani wód powierzchniowych. Nie wprowadzać do podłoża/gruntu. Usuwać zgodnie z przepisami urzędowymi. Do recyklingu przekazywać jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału mogą być usuwane razem z odpadami z gospodarstw domowych, płynne pozostałości materiału w porozumieniu z lokalną firmą zajmującą się gospodarką odpadami. Nr kodu odpadów wg AVV: 080111

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas aplikacji i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. W trakcie stosowania produktu nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć obficie wodą. W trakcie szlifowania powierzchni używać filtrów przeciwpyłowych P2.

Dział techniczny

Telefon: 00800 / 63 33 37 82

(Bezpłatne połączenie z telefonów stacjonarnych na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii).

E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Niniejsza karta techniczna została sporządzona zgodnie z aktualnym stanem techniki i naszą wiedzą wynikającą z praktycznego zastosowania produktu. Ze względu na różne możliwe podłoża oraz warunki miejscowe informacje podane w karcie technicznej nie zwalniają użytkownika z wynikającego z ogólnych zasad technicznych obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności i możliwości zastosowania produktu (np. poprzez próbne nałożenie produktu itd.). Nie ponosimy odpowiedzialności za zastosowania, które nie zostały opisane w niniejszej karcie technicznej. Przed użyciem proszę skontaktować się z naszym działem ds. techniki stosowania. Dotyczy to przede wszystkim zastosowania produktu w połączeniu z innymi środkami. Wraz z ukazaniem się nowszej wersji dokumentu wszystkie poprzednie karty techniczne przestają obowiązywać.



Meffert AG Farberwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Niemcy
Telefon: +49 671/870-0
E-mail: info@meffert.com
www.meffert.com