



P 154 Samlatex 10

Jedwabiście matowa farba lateksowa
do wnętrz



Odporność
na szorowanie
na mokro
Klasa
1

Zdolność
krycia
Klasa
2

Wydajność
7
m² / l



Emissions-
geprüft

www.tuv.com
ID 0000007396

Opis produktu

Zastosowanie

Do starych i nowych powłok do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych i roboczych o wysokich wymaganiach obciążeniowych. Nadaje się do stosowania na wszystkich podłożach występujących we wnętrzach, np. tynki grup P II oraz III, tynki gipsowe grupy PIV, płyty betonowe/ włóknowo-cementowe, tkaniny szklane, włóknina szklana i celulozowa, tapety typu raufaza, strukturalne i papierowe oraz płyty kartonowo-gipsowe, a także do pokrywania uszkodzonych, starych powłok na bazie dyspersji.

Właściwości produktu

- Strukturalna
- Dobra zdolność do czyszczenia
- Zbadana pod kątem działania na środki dezynfekujące
- Równomierne rozprowadzanie
- Paroprzepuszczalność
- Niska emisyjność, nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Wodorozcieńczalność, słaby zapach
- Nie zawiera substancji powodujących „efekt foggingu”

Normy / Certyfikaty / Badania przeprowadzane przez zewnętrzne podmioty

- Certyfikat TÜV Rheinland „Emissionsgeprüft” (pol.: zbadane pod kątem emisji)
- Potwierdzona odporność na wodne środki dezynfekujące

| | |
|--|---|
| Parametry wg DIN EN 13300 | Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1 odpowiada odporny na szorowanie wg DIN 53 778 Stopień kontrastu Stopień krycia Klasa 2 przy wydajności wynoszącej ok. 7 m ² /l lub 145 ml/m ² Stopień połysku: Maks. ziarnistość: Średni połysk Drobna (ok. 100µm) |
| | Podane parametry są wartościami uśrednionymi. Ze względu na użycie w naszych wyrobach naturalnych surowców może dojść do odstępstw, które nie mają jednak wpływu na właściwości produktów. |
| Gęstość prądu dyfuzyjnego pary wodnej (DIN EN ISO 7783-2) | Klasa V1 (wysoka przepuszczalność pary wodnej) < 0,14 m |
| Rodzaj środka wiążącego | Dyspersja poliocetanu winylu |
| Rodzaj pigmentu | Dwutlenek tytanu |
| Stopień połysku | Jedwabisty mat |
| Kolor | Biała, Baza 2 |
| Opakowanie | 1,0l / 5,0l / 12,5l |
| Gęstość | Ok. 1,33 g/cm ³ |
| Barwienie | Możliwość barwienia przy użyciu maks. 5 % Vollton- i Abtönfarbe na bazie dyspersji (proszę sprawdzić zgodność). Tworzenie odcieni koloru baz możliwe tylko maszynowo w systemie mieszalnikowym PROFITEC Color-Mix. Zalecenie: W przypadku krytycznych kolorów w zakresie barwy żółtej, pomarańczowej, czerwonej i zielonej zalecamy pomalować podłoże w odpowiednim kolorze bazowym. Dwa odcienie koloru bazowego można mieszać w powyżej wymienionym systemie mieszania. Intensywne kolory wykazują słabsze właściwości kryjące. Konieczne może być nałożenie dodatkowej warstwy. Kolor należy sprawdzić pod kątem dokładności dopasowania przed aplikacją - nie ma możliwości wymiany towaru. Roszczenia z tytułu odszkodowania w przypadku odbiegających kolorów, które zostaną wniesione po aplikacji, nie zostaną uznane. Na połączonych ze sobą powierzchniach używać kolorów pochodzących z jednego produktu / mieszaniny / partii produkcyjnej. Barwienie może w nieznacznym stopniu zmienić parametry techniczne i właściwości produktu. |

Aplikacja

Metoda aplikacji

Stosować pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe.

Aplikacja wałkiem:

W przypadku standardowej aplikacji przy użyciu wałka zalecamy użycie wałka do farb do wnętrz z runem o wysokości 12 mm. Aby przy aplikacji wałkiem osiągnąć możliwie najlepsze efekty na gładkich powierzchniach, zalecamy użycie odpowiedniego wałka do farb do gładkich powierzchni. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko powstania nierównej powierzchni, śladów po wałku i połyskujących wypukłości. Aby zapobiec tworzeniu się niepożądanych pasów, środek należy nanosić metodą „mokre na mokre”. Miejsca, w których środek został naniesiony pędzlem, należy starannie wyrównać, a następnie całą powierzchnię pomalować w jednym kierunku.

Aplikacja metodą natryskową :

Zadbać o odpowiednią konsystencję materiału. Przestrzegać informacji producenta narzędzi. Aby równomiernie wykończyć powierzchnię, zalecamy, aby naniesiony środek rozprowadzić raz jeszcze wałkiem.

Natrysk bezpowietrzny „Airless”: Kąt natrysku: 50°; dysza: 0,018 - 0,021”; ciśnienie: 120-180 bar

Struktura powłoki

Przygotować odpowiednio podłoże. Patrz rozdział „Przygotowanie podłoża”. Dla powłoki o niskim stopniu kontrastu wystarczy w większości przypadków naniesienie jednej, nierozcieńczonej warstwy.

Powłoka pośrednia:

Na powierzchniach o kontrastowym kolorze należy wykonać powłokę pośrednią, używając do tego (w zależności od podłoża i aplikacji) farby rozcieńczonej wodą w ilości maks. 10%.

Warstwa końcowa:

Produkt nanosić nierozcieńczony albo rozcieńczony wodą w ilości maks. 5%.

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura obiektu i otoczenia podczas aplikacji i schnięcia wynosi +5 °C.

Wskazówki dotyczące aplikacji

- Przed użyciem starannie wymieszać. Aby uzyskać odpowiednią konsystencję, produkt można rozcieńczyć.
- Zbyt mocne rozcieńczenie produktu może mieć negatywny wpływ na jego właściwości (np. zdolność krycia, odcień, trwałość).
- Aby zapobiec tworzeniu się niepożądanych pasów, środek należy nanosić metodą „mokre na mokre”. W przypadku aplikacji produktu za pomocą pędzla należy starannie wyrównać malowane miejsca. Po nałożeniu środka całą powierzchnię wykończyć wałkiem w jedną stronę.
- Po nałożeniu pierwszej warstwy należy przed nałożeniem kolejnej odczekać do wyschnięcia.
- Odpryski materiału natychmiast zmyć czystą wodą.
- Wszystkie przylegające części budynku i instalacji, np. wyposażenie, podłogi, poręcze, drzwi, okna itp. muszą być chronione przez staranne środki osłonowe.
- Na sąsiadujących powierzchniach stosować tylko materiał z jednej produkcji (partii).

Zużycie

Ok. 145 ml/m² na jedną warstwę, na podłożu gładkim, lekko chłonnym. Na podłożu chropowatym zużycie jest odpowiednio większe. Dokładne wartości zużycia należy ustalić na podstawie powłoki testowej. Zużycie zależy od chłonności podłoża i metody aplikacji.

Rozcieńczanie

Wodą (maks. 10%).

Czas schnięcia

W temp. +20°C oraz przy wilgotności względnej powietrza 65 %:

Kolejną warstwę można nanosić po upływie ok. 4 godzin

Całkowite wyschnięcie po ok. 4 dniach

W niższej temperaturze i/lub przy wyższej wilgotności powietrza czas ten jest odpowiednio dłuższy.

Czyszczenie narzędzi

Niezwłocznie po użyciu pędzel lub wałek należy dokładnie oczyścić (rozsmarowując resztki produktu). Następnie spłukać wodą, w razie potrzeby z dodatkiem detergentu. Pistolety natryskowe także wyczyścić wodą.

Wskazówki ogólne

- W przypadku naprawy podłoża należy używać materiałów o tej samej konsystencji i pochodzących z tej samej partii produkcyjnej. Należy używać również tych samych narzędzi. W zależności od warunków miejscowych miejsca naprawione mogą być mniej lub bardziej widoczne. Zgodnie z instrukcją BFS nr 25 nie da się tego uniknąć.
- Ze względu na wiele różnych możliwych podłoży oraz inne czynniki w niektórych przypadkach należy przed nałożeniem środka na całej powierzchni wypróbować go w niewidocznym miejscu.
- Przestrzegać kart technicznych produktów wymienionych w niniejszej karcie technicznej.
- W przypadku pigmentowanych powierzchni może być widoczne delikatne ścieranie się pigmentu, w zależności od wybranego odcienia i obciążenia. To jest cecha typowa dla produktu, która nie stanowi wady jakościowej.

Podłoża i ich przygotowanie

Podłoże

Wszystkie podane środki gruntujące są zaleceniami właściwymi dla danego zastosowania, w zależności od potrzeb mogą być konieczne dodatkowe środki. Wskazówki dot. przygotowania podłoża podano w poniższej tabeli.

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i wolne od wykwitów, spieków, środków antyadhezyjnych oraz innych powłok mogących mieć negatywny wpływ na przyczepność, a ponadto musi odpowiadać aktualnemu stanowi techniki. Należy przestrzegać aktualnych instrukcji BFS oraz VOB, część C, DIN 18363 Prace malarskie i lakiernicze.

Wskazówka

W przypadku stosowania podkładów o właściwościach krzepnących (np. deep primer) nie wolno wytwarzać po wyschnięciu zamkniętych, błyszczących powierzchni, ponieważ mogą one zakłócać wiązanie przyczepności dla kolejnych powłok.

| Podłoże | Jakość podłoża / Przygotowanie | Gruntowanie |
|--|--|--|
| Tynki wapienno-cementowe i tynki cementowe P II i III Wytrzymałość na ściskanie z co najmniej 1,5 N/mm ² wg DIN EN 998-1 | Mocne, nośne, lekko chłonne | <i>Gruntowanie nie jest konieczne</i> |
| | O dużych porach, piaszczące się, mocno i nierównomiernie chłonne | PROFITEC P 800 Hydrosol Tiefgrund |
| | Naprawione miejsca (PII/ PIII) należy po wyschnięciu poddać fachowemu fluatowaniu lub ponownie umyć. | PROFITEC P 800 Hydrosol Tiefgrund |
| Tynki gipsowe i gotowe P IV; Wytrzymałość na ściskanie z co najmniej 2 N/mm ² wg DIN EN 13279 | Odchodzące od podłoża tynki gipsowe zeszlifować i odpylić. | PROFITEC P 800 Hydrosol Tiefgrund |
| Masy szpachlowe | Odchodzącą od podłoża masę szpachlową zeszlifować i odpylić. | PROFITEC P 800 Hydrosol Tiefgrund |

| Podłoże | Jakość podłoża / Przygotowanie | Gruntowanie |
|---|--|--|
| Płyty kartonowo-gipsowe, w całości lub częściowo pokryte masą szpachlową | Odchodzącą od podłoża masę szpachlową zeszlifować i odpylić. | PROFITEC P 800 <i>Hydrosol Tiefgrund</i> |
| | Płyty z wodorozcieńczalnymi składnikami odbarwiającyymi lub pożółkłe płyty. | PROFITEC P 563 <i>Aqua Isolierfarbe</i> |
| Beton | Gładkie, słabo chłonne Usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych oraz pyliste, piaszczące się resztki | PROFITEC P 817 4in1 Primer PROFITEC P 818 Grundierfarbe |
| | O dużych porach, piaszczące się, mocno i nierównomiernie chłonne | PROFITEC P 800 <i>Hydrosol Tiefgrund</i> |
| Gazobeton | Oczyścić i odpylić. | PROFITEC P 800 <i>Hydrosol Tiefgrund</i> |
| Cegła silikatowa-mur licowy | Ubytki w fugach i kamieniach uzupełnić materiałem tego samego rodzaju. | PROFITEC P 800 <i>Hydrosol Tiefgrund</i> |
| Stare powłoki | Matowe, słabo chłonne | <i>Gruntowanie nie jest konieczne</i> |
| | Oczyścić zanieczyszczone stare powłoki o właściwościach, w przypadku silnego kredowania usunąć mechanicznie. | PROFITEC P 800 <i>Hydrosol Tiefgrund</i> |
| | Powierzchnie o różnym stopniu chłonności, naprawione obszary. | PROFITEC P 800 <i>Hydrosol Tiefgrund</i> |
| | W przypadku powłok z farb wapiennych lub mineralnych warstwę kredową należy usunąć mechanicznie. | PROFITEC P 800 <i>Hydrosol Tiefgrund</i> |
| | Stare, błyszczące powłoki należy zmatowić. | PROFITEC P 818 Grundierfarbe |
| Tapety typu raufaza, tapety reliefowe i tłoczone z papieru oraz tkanina szklana | Podłoże niemalowane, ze strukturą | <i>Gruntowanie nie jest konieczne</i> |
| Tapety z włókien celulozowych i szklanych | Podłoże niemalowane, gładkie | PROFITEC P 817 4in1 Primer |
| Powierzchnie z plamami po nikotynie, po zaciekach wodnych, sadzy lub tłuszczu | Umyć wodą i uniwersalnym środkiem czyszczącym rozpuszczającym tłuszcz, a następnie osuszyć. | PROFITEC P 563 <i>Aqua Isolierfarbe</i> |
| | Wyschnięte ślady po zaciekach wodnych usunąć szcztoką. | PROFITEC P 563 <i>Aqua Isolierfarbe</i> |
| Powierzchnie pokryte pleśnią lub grzybami | Większe skupiska dokładnie usunąć na mokro, podłoże wysuszyć. Nanieść roztwór czyszczący* i zostawić do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta. Przestrzegać przepisów urzędowych. Wskazówka: Zaleca się, aby czyszczenie podłoża zlecić specjalistycznemu przedsiębiorstwu. (Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z oznakowaniem i informacjami dotyczącymi produktu). | PROFITEC P 870 Sanierlösung FA |
| Bardzo elastyczne masy spoinujące i profile uszczelniające | Sprawdzić pod względem kompatybilności powłoki z nanoszonym produktem i możliwość ponownego malowania (por. DIN 52 460). | <i>Gruntowanie nie jest konieczne</i> |

Informacje o produkcie

| | |
|--|---|
| Składniki wg VdL | Dyspersja polioctanu winylu, Dwutlenek tytanu, Węglan wapnia, krzemiany, Woda, Dodatki |
| Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (528/2012) | Niniejszy produkt jest „wyrobem poddanym działaniu produktów biobójczych” według Rozporządzenia UE 528/2012 art. 58, ust. 3 (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje biobójcze: Mieszanina składająca się z: metyloizotiazolinonu i benzotiazolinonu, w proporcjach 1:1, Mieszanina chlorometyloizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu. |
| Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] | Oznakowanie wynikające z karty charakterystyki. |
| GISCODE | BSW20 |
| Wskazówki bezpieczeństwa w zakresie LZO | Wartość graniczna UE obowiązująca dla tego wyrobu (kat. A/a): 30g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera <1 g/l LZO. |
| Przechowywanie | Zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w suchym chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Przechowywać w zamknięciu. Rozcieńczony materiał należy szybko zużyć. |
| Usuwanie | Nie wprowadzać do kanalizacji ani wód powierzchniowych. Nie wprowadzać do podłoża/gruntu. Usuwać zgodnie z przepisami urzędowymi. Do recyklingu przekazywać jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Zschnięte resztki materiału mogą być usuwane razem z odpadami z gospodarstw domowych, płynne pozostałości materiału w porozumieniu z lokalnym przedsiębiorstwem zimującym się gospodarką odpadami. Nr kodu odpadów wg AVV: 080112 |
| Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | W trakcie natryskiwania produktu używać okularów ochronnych i filtropochłaniaczy A2/P2. Podczas aplikacji i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. W trakcie stosowania produktu nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć obficie wodą. Jeśli istnieje ryzyko rozprysku, nosić okulary ochronne. |
| Dział techniczny | Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (Bezpłatne połączenie z telefonów stacjonarnych na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii). E-mail: anwendungstechnik@meffert.com |

Niniejsza karta techniczna została sporządzona zgodnie z aktualnym stanem techniki i naszą wiedzą wynikającą z praktycznego zastosowania produktu. Ze względu na różne możliwe podłoża oraz warunki miejscowe informacje podane w karcie technicznej nie zwalniają użytkownika z wynikającego z ogólnych zasad technicznych obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności i możliwości zastosowania produktu (np. poprzez próbne nałożenie produktu itd.). Nie ponosimy odpowiedzialności za zastosowania, które nie zostały opisane w niniejszej karcie technicznej. Przed użyciem proszę skontaktować się z naszym działem ds. techniki stosowania. Dotyczy to przede wszystkim zastosowania produktu w połączeniu z innymi środkami. Wraz z ukazaniem się nowszej wersji dokumentu wszystkie poprzednie karty techniczne przestają obowiązywać.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Niemcy
Telefon: +49 671/870-0
E-mail: info@meffert.com
www.meffert.com