



Preparat Sanierlösung D113 FA

Do gruntowania powierzchni zaatakowanych przez algi i grzyby

Do stosowania na zewnątrz



Informacje o produkcie

Zastosowanie	Wodny roztwór biocydu do wstępnego czyszczenia powierzchni zewnętrznych pokrytych grzybami i algami przed nałożeniem kolejnych warstw. Preparat düfa Sanierlösung FA, D 113 jest gotowy do użytku. Przeznaczony do wszelkiego rodzaju typowych podłoży zewnętrznych, takich jak tynki, podłoże betonowe, murowane, oraz do gruntowania uszkodzonych starych powłok dyspersyjnych.
Właściwości	▪ Bardzo skuteczny ▪ Łatwy w obróbce ▪ Bezzapachowy ▪ Mocno penetrujący ▪ Bardzo wydajny
Kolor	Transparentny
Gęstość	Ok. 1,06 g/cm ³
Składniki	Kombinacja substancji aktywnych o działaniu grzybo- i bakteriobójczym
Substancja aktywna	5 g/kg chlorek kokosoalkilodimetylobenzyloamoniowy 0,2 g/kg 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on.
Kod produktu	GD20
Opakowanie	1 l

Aplikacja

Przygotowanie podłoża	Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od smaru i zanieczyszczeń oraz środków o właściwościach adhezyjnych, np. spieki, żywice, woski, oleje, środki adhezyjne itd. Powlekane podłoże albo istniejące stare powłoki należy sprawdzić pod kątem kompatybilności z nanoszonym materiałem. Patrz również VOB, DIN 18363, Część C, Ustęp 3, Prace malarskie i lakiernicze.
------------------------------	--

Stare powłoki	Sprawdzić podatność na powleknięcie lub kompatybilność z nanoszoną powłoką. W razie potrzeby przeprowadzić test za pomocą taśmy klejącej oraz próbę powleknięcia. Stare powłoki, które odchodzą od podłoża, odpajają się i są uszkodzone oraz stare warstwy kleju należy całkowicie usunąć, aż pojawi się nośne podłoże. Stare, błyszczące powłoki należy wcześniej zmatowić.
Zastosowanie	Powierzchnie pokryte grzybami lub algami należy oczyścić za pomocą obróbki strumieniowej na mokro, przestrzegając obowiązujących przepisów. Ewentualną powłokę tworzoną przez mikrospory i pyłki roślin pnących usunąć mechanicznie i/lub poprzez wypalanie. Czystą powierzchnię zagruntować preparatem düfa Sanierlösung i odczekać do wyschnięcia. Preparatów grzybobójczych nie wolno używać na mokrych powierzchniach ani przy deszczu lub wysokiej wilgotności powietrza, ponieważ wówczas istnieje zagrożenie, że substancje nie wnikną dość głęboko w podłoże.
Powłoka pośrednia	
Podłoża o silnym, różnym stopniu chłonności Naprawione powłoki	W zależności od chłonności podłoża należy je zagruntować środkiem gruntującym düfa Prosan Silicon-Tiefgrund D109 FA. Powłoka naniesiona na podłoże nie może się świecić.
Kredowe oraz lekko piaszczyste podłoża	W zależności od chłonności podłoża należy je zagruntować środkiem gruntującym düfa Tiefgrund TB D315. Powłoka naniesiona na podłoże nie może się świecić.
Warstwa końcowa	Zalecamy wykonanie dwóch powłok kryjących przy zastosowaniu düfa Prosan D115 FA.
Zalecane narzędzia	Nanosić pędzlem lub szczotką.
Temperatura aplikacji	Min. +5°C dla podłoża i otoczenia, w trakcie obróbki i schnięcia.
Czas schnięcia	W temp. + 20°C i przy maks. 65% wzgl. wilgotności powietrza kolejną warstwę można nanosić po ok. 24 godzinach Jeśli temperatura jest niższa albo wilgotność powietrza wyższa, czas schnięcia się wydłuża.
Zużycie	Ok. 125 ml/m ² na jedną warstwę, na podłożu gładkim, lekko chłonnym. Na podłożu chropowatym zużycie jest odpowiednio większe. Dokładną wielkość zużycia można ustalić, nanosząc próbną warstwę.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy wyczyścić natychmiast po użyciu, rozsmarowując resztki preparatu, a następnie spłukując wodą, w razie potrzeby do wody dodać płyn do naczyń.

Wskazówki

Informacje dotyczące zagrożeń	Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Powoduje oparzenia. Chronić przed dziećmi. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać wyposażenie ochronne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
--------------------------------------	--



Dodatkowe informacje	Jest to produkt zawierający specjalne składniki aktywne zapobiegające tworzeniu się grzybów i alg na fasadach. Składniki te zapewniają długotrwałą, lecz ograniczoną czasowo ochronę, której okres działania (skuteczność) zależy od warunków obiektu, np. stopnia porażenia i obciążenia wilgocią. Z tego względu trwała ochrona przed wzrostem alg i grzybów nie jest możliwa.
BAuA	Nr rej. BAuA N-27930
Przechowywanie	Zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozami.
Usuwanie	Do recyklingu przekazywać jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału mogą być usuwane jako odpady z gospodarstw domowych. Opakowania z pozostałościami materiału przekazać do punktu zbiórki odpadów specjalnych. Nr kodu odpadów wg AVV: 070699.

Niniejszą kartę techniczną sporządzono na podstawie aktualnego stanu techniki oraz naszych doświadczeń w zakresie techniki stosowania. Mając na uwadze różnorodność podłoży i warunków roboczych, nie zwalnia się kupującego/użytkownika z obowiązku profesjonalnego i zgodnego ze sztuką rzemieślniczą sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności materiału do konkretnego zastosowania w warunkach danego obiektu. Podane informacje nie posiadają mocy prawnej. Wraz z ukazaniem się nowej karty technicznej, niniejszy dokument traci ważność.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 00 800/ 63333782.



Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Faks 06 71 / 8 70-397

Technika stosowania 0800/ 63333782

Adres e-mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de